

ビル改修シーリング工事における接着信頼性を向上

●改修工事の部材・既設シーリング材に適用

部材への良好な接着性/完全撤去できない既設シーリング材への良好な打ち継ぎ接着性(ビル、マンション等の脱ヒドロキシアミン型 SR-2、MS-2、PS-2、PU-2目地)

●ワーキングジョイントに適用

シーリング材の硬化初期段階での良好な接着性

●プライマー塗り分け不要

MS2500、MS2970typeNSに使用可能

改修用

プライマー RS-2

JSIA F☆☆☆☆

※詳細結果は、技術資料参照



■性能および性状

項目	主剤	硬化剤
主成分	エポキシ樹脂	シリコーン変性合成樹脂 オルガノシラン
外観	淡黄色透明液体	淡黄色透明液体
重量	60g/缶	90g/徳利缶
乾燥時間	30分以上/20℃以上 60分以上/5℃以上20℃未満	
塗布後 有効時間	8時間	
有効期間	12ヶ月(未開封/25℃以下)	

ご使用前に容器記載の使用上の注意事項をよくお読みください。

■荷姿

容量・荷姿	150g (主・硬セット) × 10 個/ケース
-------	--------------------------

危険物第四類第一石油類

サンスター技研株式会社

URL: <http://www.sunstar-engineering.com>

東京支店 〒105-0014
札幌営業所 〒003-0807
仙台営業所 〒983-0852
名古屋営業所 〒464-0086
大阪営業所 〒569-0806
中四国営業所 〒733-0833
九州営業所 〒812-0025

東京都港区芝 3-8-2(芝公園ファーストビル 21F)
札幌市白石区菊水 7 条 2-7-1(札幌流通倉庫ビル 5F)
仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F)
名古屋市千種区萱場 2-4-7
高槻市明田町 7-1
広島市西区商工センター 5-15-25
福岡市博多区店屋町 8-24(九動興服町ビル 3F)

TEL(03)3457-1990
TEL(011)820-2580
TEL(022)792-8192
TEL(052)722-6815
TEL(072)669-7240
TEL(082)277-8444
TEL(092)281-3581