

年 月 日



品質証明書

製品名：ペンギンクリーンシール2555（1成分形変成シリコン系シーリング材）

上記ペンギンクリーンシール2555は、最新の技術と厳格な品質管理のもとに製造される製品であり、適正な目地設計と施工のもと、建築用シーリング材として優秀な性能を長時間保持することを証明いたします。

その性状・性能を下記に示します。

（1）性状

外観	各色ペースト状
密度	1.49
有効期間 (月/25℃以下貯蔵)	12ヶ月

（2）硬化特性

内部硬化日数、指触乾燥時間の目安は次の通りです。

温度	内部硬化日数（1日後の硬化厚 mm）	指触乾燥時間（時間）
5℃	1.2 mm	7～12
20℃	2.3 mm	1.3
35℃	6.9 mm	0.5（40℃）

（3）性能

試験項目		試験結果			
加熱減量（%）		0.8			
スランプ（mm）	縦	50℃	0		
		5℃	0		
	横	50℃	0		
		5℃	0		
硬度（JIS A型）		26			
引張接着性	条件		50%引張応力 (N/mm ²)	最大引張応力 (N/mm ²)	最大荷重時の 伸び（%）
	アルミニウム板	23℃	0.2	0.8	200