

SUNSTAR



人にも

環境にも

やさしい、
“新しいカタチ”



水性

プライマー
WC-1
500ml



サンスター技研株式会社

用途

●コンクリート・モルタル・サッシ・ALCの各種目地のシーリングプライマー ※ノンワーキングジョイントに限る

特徴

- (1) 低臭気で居住者への影響を低減
- 水性タイプの採用により、従来品と比較して施工時の臭気を大幅に低減します。
改修工事中も、居住者の生活環境に配慮した施工が可能です。
- (2) 非危険物による物流・保管効率向上
- 消防法における非危険物（指定可燃物）に分類されるため、保管・輸送における制約が緩和され、従来品に比べて取り扱いが容易です。
- (3) 防毒マスクの着用義務がなく、作業者の負担を軽減
- 労働安全衛生法における防毒マスクの着用が必須ではなくなり、屋内・夏場の施工においても作業者の熱中症リスクを低減します。

項目		プライマー WC-1
外観		白色半透明液体
主成分		アクリル樹脂
溶剤		水
乾燥時間（分）	5～20℃	60
	20℃～	60
塗布後有効時間（時間）		1～8
有効期間（未開封/25℃以下）		4ヶ月
容器		PE製500ml角ボトル
密度（g/ml）		1.03

適用シーリング材

●ペンギンシール PU9000typeNB

プライマー対応表

シーリング材		ポリウレタン系 2成分形 ペンギンシール PU9000typeNB
被着体の種類	アルマイト+塗装 (陽極酸化複合被膜) 電着塗装	○
	クリア塗装 (シルバー色)	○
	クリア塗装 (二次電解着色)	○
	艶消しカラークリア塗装	△注1)
	熱硬化型アクリル系	○
	熱硬化型ふっ素系 (低温・中温・焼付け)	△注1)
	熱可塑性ふっ素系 (高温焼付け)	○
アルミニウム	アルマイト / 化成 皮膜+粉体塗装	○
	ふっ素ポリエステルハイブリッド系	△注1)
	アルマイト	○
金属	陽極酸化処理アルミ	○
	ステンレス (ヘアライン)	△注1)
コンクリート・ セメント製品	コンクリート・モルタル	○
	ALC板	○
	スレート板	○
タイル		○

注 1) ご使用の際は事前に確認、検討を行ってください。

ペンギンシールの新築現場シールの打継ぎ性

		後打ち	ポリウレタン系 2成分形 ペンギンシール PU9000typeNB
先打ち	ポリウレタン系	2成分形 ペンギンシール PU9000typeNB	○
	ポリサルファイド系	2成分形 ペンギンシール PS169N	○
	変成シリコーン系	2成分形 ペンギンシール MS2500	○

※表に記載のない製品の打継ぎ性については、弊社までお問い合わせください。

施工上の注意

■降雨、降雪のおそれがある場合や、5℃以下または相対湿度 85%以上での施工は避けてください。
■濡れている場所や湿っている場所には使用しないでください。
■他のプライマーを使用したハケは使用しないでください。
■15回以上よく振ってから使用してください。
■希釈は絶対にしないでください。
■開封後はその日のうちに使い切るようにしてください。
■全量使用しない場合には、必ず別の容器に小分けして使用してください。
■オープンタイムは1時間以上を必ず確保し、シーラントの施工は塗布後1～8時間の間に行ってください。
■貯蔵は0～35℃の屋内で行い、製造後4ヶ月(未開封)以内に使用してください。
■本来の用途外に使用しないでください。

取扱上の注意

〈安全対策〉
■熱 / 火花 / 裸火 / 高温のもののような着火源から遠ざけること。禁煙。
■粉じん / 煙 / ガス / ミスト / 蒸気 / スプレーの吸入を避けること。
■取り扱い後はよく手を洗うこと。 ■保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。
〈応急措置〉
■飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
■皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。
皮膚を流水 / シャワーで洗うこと。
■汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。
■吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。直ちに医師に連絡すること。 ■特別な処置が必要である。
■眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外す。その後も洗浄を続けること。
直ちに医師に連絡すること。
■火災の場合：乾燥砂、粉末消火薬剤または水溶性液体用泡消火薬剤を使用する。
〈保管〉
■換気の良い場所で容器を密閉して保管すること。0℃以下での保管を避けること。
〈廃棄〉
■内容物 / 容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

容量・荷姿

品名	容量	入数
プライマー WC-1	500ml	500ml × 12個 / ケース

ご注意

本カタログに記載する情報およびデータは、当社が細心の注意を払って行った実験結果に基づいて作成しましたが、ご使用に際しては、材質・使用条件により性能・特性など相違する場合がありますので、事前に十分ご検討、ご確認の上、ご使用いただきますようお願いいたします。また、当社の都合により記載内容を予告なく変更させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

サンスター技研株式会社

URL: <https://www.sunstar-engineering.com/>

●取扱店

東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝 3-8-2(芝公園ファーストビル 21F) TEL(03)3457-1990

札幌営業所 〒003-0807 札幌市白石区菊水 7条 2-7-1(札幌流通倉庫東ビル 5F) TEL(011)820-2580

仙台営業所 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 2-4-22(仙台東口ビル 7F) TEL(022)792-8192

名古屋営業所 〒464-0086 名古屋市中千種区萱場 2-4-7 TEL(052)722-6815

大阪営業所 〒569-0806 高槻市明田町 7-1 TEL(072)669-7240

中四国営業所 〒733-0833 広島市西区商工センター 5-15-25 TEL(082)277-8444

九州営業所 〒812-0029 福岡市博多区古門戸 1-4(MipLa 古門戸 5F) TEL(092)281-3581

2608.3000K