年　　月　　日

サンスター技研株式会社

品　質　証　明　書

製品名：ペンギンシール２５７０Ｔｙｐｅ１－ＮＢ（１成分形変成シリコーン系シーリング材）

上記ペンギンシール２５７０Ｔｙｐｅ１－ＮＢは、最新の技術と厳重なる品質管理のもとに製造される製品であり、適正な目地設計と施工のもと、建築用シーリング材として優秀な性能を長時間保持することを証明いたします。

その性状・性能を下記に示します。

（1）　性　　状

	ベ　ー　ス	トナー
外　　観	乳白色ペースト状	各色ペースト状
混合比（重量比）	１００	４．３
密　度	１．１７	
有効期間 （月／２５℃以下貯蔵）	６ケ月	

（2）　硬　化　特　性

可使時間、内部硬化日数、指触乾燥時間の目安は次の通りです。

温度	可使時間（ｈ）	内部硬化日数（日） （５ｍｍ厚完全硬化）	指触乾燥時間 （時間／２０℃）
５℃	６．０	１０	５．５
２３℃	４．０	５	

（3）性能（ＪＩＳ　Ａ　５７５８に基づく試験性能　※ＪＩＳ　Ａ　１４３９に準ずる）

試　験　項　目			試験結果
ＪＩＳ　Ａ　５７５８による区分			Ｆ－１２．５Ｅ－８０２０（ＭＳ－１）
スランプ（ｍｍ）	縦	５０℃	1
		５℃	1
	横	５０℃	0
		５℃	0
弾性復元性（％）			８２
定伸長下での接着性 （２３℃/－２０℃）	アルミニウム板		破壊なし／破壊なし
圧縮加熱・引張 冷却後の接着性	アルミニウム板		破壊なし
水浸せき後の 定伸長下での接着性	アルミニウム板		破壊なし
体積損失（％）			４．４

引張接着性※	条　　件		５０％引張応力 （Ｎ／㎟）	最大引張応力 （Ｎ／㎟）	最大荷重時の 伸び（％）
	アルミニウム板	２３℃	０．１１	０．４１	５６２
	窯業系サイディングボード	２３℃	０．１１	０．３８	５５２
	モルタル板	２３℃	０．１１	０．５３	５９４